

ROZMERY

FORMAT

Šířka	190	mm
Délka	1380	mm
Počet lamel v krabici	7	
m ² v krabici	1,835	m ²
Drážky	s stisknuto fazetou kolem	
Tloušťka	8	mm
Pero a drážka	Uniclic	
Voděodolnost Záruka	10	let



TOVARNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY Quick-Step	
Třída použití	EN 13329		Třída 21-22-23/31-32	
CE	EN 14041	Oznámený subjekt	NB0766 EPH Dresden	
Záruka	obytných prostorech		viz záruka	
		Voděodolnost	25	let
	komerčních prostorech		viz záruka	
		Voděodolnost	10	let
			5	let
		Voděodolnost	5	let

Všeobecné údaje (podle EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM		HODNOTY Quick-Step	
Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 4000	cyklů	≥ 4000	cyklů
Třída opotřebení	EN 13329		AC4		AC4	
Odolnost proti nárazu	EN 13329	malý míč	≥ 12N		≥ 12N	
		velký míč	≥ 750mm		≥ 750mm	
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Náboj	≥ 3N	Náboj	≥ 5N
Vliv kolečkové židle	ISO 4918 (+podložce)	Type W (EN 12529)	25000	cyklů	Beze změn	
Tloušťka	ISO 24336	po 24h ponoření při teplotě 20 °C	≤ 18%		≤ 12%	
zamykací síla	ISO 24334	Fs0,2 dlouhá strana	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		Fmax dlouhá strana			≥ 1	kN/m
		Fs0,2 krátké straně	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		Fmax krátké straně			≥ 2	kN/m
Vliv nábytkové nožičky	EN 424		žádné viditelné poškození, při testování s nohou typu 0		Žádné viditelné poškození	
Odlupčivost povrchu	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25		≥ 1,50	
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,05 mm		Žádná viditelná změna	
Odolnost proti skvrnám	EN 438	Skupina 1, 2	Třída	5	Třída	5
		Skupina 3	Třída	4	Třída	5
Celkový vzhled	EN 13329	Výškové rozdíly	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Mezery ve spárách	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Podélné prohýbání	Konkávní ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			Konvexní ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		Příčné prohýbání	Konkávní ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
			Konvexní ≤ 0,20%		≤ 0,20%	
Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Světelná stálost	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	šedá reference	Třída	≥ 4	Třída	4





LAMINATE

TECHNICKY LIST

Impressive

Vydání 06.2019

JINÁ TECHNICKÁ DATA

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Quick-Step
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2	Na podložce Quick-Step		$\Delta L_w \approx 18$ dB (V závislosti na použité podložce)
Hořící cigareta	EN 438-2,30		Třída 4	Třída 5
Hustota				≈ 875 kg/m ³

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Quick-Step
Emise formaldehydu	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistatické vlastnosti	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída		Cfl-s1
Odolnost proti teple	EN 12996:2001	m ² K/W		0,055 m ² K/W
Podlahové vytápění		Na podložce Quick-Step	Viz speciální pokyny	Vhodný
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

CERTIFIKATY

U-zeichen		Z-156.606-996
AFFSET		A+
PEFC		PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel		035-098-1422
M1		
Nordic ecolabel		30290001
EPD		
EU Ecolabel		SE/035/001
UPEC (FR)	Avis technique	U2SP3E2C2

