QUICK·STEP® VINYL FLEX 24S

# ´TECHNICKÝ LIST

Vydání 07/2026

## ROZMĚRY

| | | PRISTINE [SGHBC(-)] | FUSE [SGMPC(-)] |
|---|---|---|---|
| FORMAT | | Vzor rybí kost | Středně velká prkna |
| **Šířka** | ISO 24342:2018-11 | 129 mm | 228,6 mm |
| **Délka** | ISO 24342:2018-11 | 740 mm | 1500 mm |
| **Počet lamel v krabici** | | 48 | 12 |
| **m² v krabici** | | 4,582 m² | 4,115 m² |
| **Hmotnost v krabici** | | 21,1 kg | 19,0 kg |
| **Drážky** | | Pressed bevel | Pressed bevel |

| | | LIV [SGSPC(-)] | BLUSH [SGTC(-)] |
|---|---|---|---|
| FORMAT | | Prkna malého formátu | Čtvercová dlaždice |
| **Šířka** | ISO 24342:2018-11 | 184,15 mm | 609,6 mm |
| **Délka** | ISO 24342:2018-11 | 1219,20 mm | 609,6 mm |
| **Počet lamel v krabici** | | 20 | 12 |
| **m² v krabici** | | 4,490 m² | 4,459 m² |
| **Hmotnost v krabici** | | 20,7 kg | 20,8 kg |
| **Drážky** | | Modern bevel | Modern bevel |

| | | |
|---|---|---|
| **Celková hmotnost na jednotku plochy** | EN ISO 23997:2012-02 | 4500 g/m² |
| **Celková tloušťka** | ISO 24346:2006-10 | 2,5 mm |
| **Nášlapná vrstva tloušťka** | EN ISO 24340:2012-02 | 0,55 mm |
| **Povrchová úprava** | | Scratch Guard technology® |

## TOVÁRNÍ ZÁRUKA

| | METODA | PARAMETRY | | HODNOTY |
|---|---|---|---|---|
| **Třída použití** | EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01 | | Třída | 23 - 33 |
| **Produktová norma** | EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511) | | | |
| **CE - podlaha** | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Oznámený subjekt | NB 2401 - CRET | DOP: viz zadní strana balení |
| **UKCA - podlaha** | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Approved body | AB 0321 - Satra UK | |
| **CE - stěna** | EN 15102:2007 / A1:2011 | Oznámený subjekt | NB 0493 - Centexbel | DOP: viz zadní strana balení |
| **UKCA - stěna** | EN 15102:2007 / A1:2011 | Approved body | AB 8515 - Centexbel International Ltd. | |
| **Záruka** | Podlaha | V obytných prostorech | Viz záruka | Doživotní |
| | | Komerčních prostorech | | 10 let - Na vyžádání do 15 let |
| | Stěna | V obytných prostorech | | 10 év |
| | | Komerčních prostorech | | 0 let - Na vyžádání do 5 let |

## OBECNÉ ÚDAJE

| | METODA | PARAMETRY | POŽADAVKY NOREM | HODNOTY |
|---|---|---|---|---|
| **Pravoúhlost & rovnost** | EN ISO 24342:2018-11 | | ≤400mm: ≤0,25 mm<br>>400mm: ≤0,35mm | ≤400mm: ≤0,25 mm<br>>400mm: ≤0,35mm |
| **Járólapréteg** | EN ISO 10582:2018-01 | | | Type 1 |
| **Odolnost proti nárazu** | EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F | | | ≥ 1600 mm |
| **Odolnost proti poškrábání** | EN 16094:2021-06 | | ≤ MSR-A2 | ≤ MSR-A1 |
| | | | ≤ MSR-B2 | ≤ MSR-B2 |
| **Kolečková židle** | ISO 4918:2016-03 | 25 000 cyklů | | Ne delaminace, bez rušení |
| **Přemisťování nábytku** | EN ISO 16581:2019-06 | Stopa 0,1 mm/32 kg | | Žádné viditelné poškození |
| **Odolnost vůči bodovému zatížení** | EN ISO 24343-1:2012-01 | | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,05 mm |
| **Odchylky rozměrů** | EN ISO 23999:2021-11 | 6 h při 80 °C | ≤ \|0,25\|% | ≤ \|0,25\|% |
| **Zdvíhaní** | EN ISO 23999:2021-11 | | ≤ \|2\| mm | ≤ \|2\| mm |
| **Světelná stálost** | ISO 105-B02:2014-09 | Modrá reference | Třída ≥ 6 | ≥ 6 |
| **Akustická izolace** | DIN EN ISO 717-2:2021-05 | Útlum kročejového hluku | Lepením | $\Delta L_w$ = 3 dB |
| | | | Na podložce Flex Pro | $\Delta L_w$ = 11 dB |
| **Podlahové vytápění** | | Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci. | | |

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

| | METODA | PARAMETRY | POŽADAVKY NOREM | HODNOTY |
|---|---|---|---|---|
| **AFFSET** | | | | A+ |
| **Floorscore** | | | | SCS-FS-09789 |
| **Finnish Building Emission** | | | | M1: velmi nízské emise, bez zápachu |
| **Emise formaldehydu** | EN 717-1:2004-10 | Bez přidaného formaldehydu při výrobě | E1 (≤ 0,124 mg/m³) | < Zjistitelným limitem |
| **TVOC 28 dnů** | ISO 16000 part 9-6 | AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m³ | | < 100 µg/m³ |
| **Požární klasifikace - podlaha** | EN 13501-1:2018 | | | Bfl-s1 |
| **Požární klasifikace - stěna** | EN 13501-1:2018 | | | D-s3,d0 |
| **Odolnost proti teplu** | EN 12667:2001-01 | Lepením | | 0,01 m² K/W |
| | | Na podložce Flex Pro | | 0,02 m² K/W |
| **Odolnost proti uklouznutí** | EN 13893:2002-11 | | µ ≥ 0,30 | DS |
| | EN 16165:2021-10 Annex B | | | R10 |
| | EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG) | Suchý | | Nízký riziko uklouznutí (PTV96 ≥ 36) |
| | UNE-EN 16165:2021 - Annex C<br>Anexo Nacional A (ES) | Vlhký | | $PTV_{57}$ ≥ 40 |
| | | Suchý | | $PTV_{96}$ ≥ 59 |
| **Obsah** | Těžké kovy + olovo/kadmium | | | Není obsažen |
| **NEBEZPEČNÉ LÁTKY** | Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a 1B (seznam kandidátů) | | | Není obsažen |
| **REACH** | | | | Kompatibilní |
| **Změkčovadlo** | Změkčovadlo bez ftalátů | | | V pořádku |

## POKYNY PRO INSTALACI

LEPENÝ VINYL

## ÚDRŽBA

EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018

EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018