

ROZMĚRY

Kolekce	PULSE CLICK*	BLANCE CLICK*	AMBIENT CLICK*	ILLUME CLICK*
Sířka	210 mm	187 mm	330 mm	494 mm
Délka	1510 mm	1251 mm	1300 mm	894 mm
Počet lamel v krabici	7 Dílce	9 Dílce	5 Dílce	4 Dílce
m ² v krabici	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²	1,964 m ²
Hmotnost v krabici	18,71 kg	17,76 kg	17,55 kg	16,64 kg
Hustota	ISO 23997 1840±50 kg/m ³	1840±50 kg/m ³	1840±50 kg/m ³	1840±50 kg/m ³
Čelková tloušťka	ISO 24346 4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Horní vrstva	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Pero a drážka	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic-Uniclic
Povrchová úprava	Pokročilá PU - Povrchová úprava s technologií Scratch & Stain Guard			

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

Třída použití	EN ISO 10874			Třída 33
Norma výrobku	ISO 10582 (EN 16511)			
CE / UK / CA	EN 14041:2004 / AC:2006			
Záruka		v obytných prostorech komerčních prostorech	viz záruka viz záruka	DOP*: end label on pack 25 let 5 let - Na vyžádání do 15 let

OBECNÉ ÚDAJE

METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 - Annex E	≥ 2000 cyklů	V pořádku
Odolnost proti nárazu	EN 13329 - Annex F	≥ 1600 mm	1800 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kolečková židle	EN 425	25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení
Přemisťování nábytku	EN 424	Stopa 0,1 mm/32 kg	Zádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343.1	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Aceton - Káva - NaOH - H2O2 - Křím na boty	stupeň 5 Beze změn
Bobtnání	ISO 24336		bez bobtnání
zamykání síla	ISO 24334	Fmax dlouhá strana Fmax krátké straně	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Odchyly rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C	< 0,10% < 1 mm
Požární klasifikace	EN 13501-1	zdvíhání	Bit-s1
Odolnost proti UV záření	EN 105 B02	Modrá reference	Třída 8
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	s botami	R10 / PC10
	DIN 51087:1992 / XP P05-011	na bosu	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Vlhký	PTV value ≥ 42
	EN 12633:2003 - Annex A	Suchý	PTV value ≥ 60
	EN 12667	Bez Quick-Step podložkou Na podložce Quick-Step COMFORT Na podložce Quick-Step TRANSIT Na podložce Quick-Step HEAT	0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,065 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaže. Omezené použití s vytápěcí fólie a alternativami. Max. kontaktní teplota s 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.	

Životní prostředí & certifikáty

AFFSET		A+
FloorScore		SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: velmi nízké emise, bez zápachu	Class M1
Emise formaldéhydu	EN 14041:2004 / AC:2006	Bez přidaného formaldéhydu při výrobě
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m ³
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium	< zjištěným limitem < 20 µg/m ³
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprodukční složky 1A a B (seznam kandidátů)	Není obsažen
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Není obsažen
Změkčovadlo	Změkčovadlo bez ortho-ftalátů	Kompatibilní
Obsah recyklatů	Pouze INTERNÍ recyklované materiály	

