




Obecné údaje	
Lamela	2200 x 220
Celková tloušťka	14 mm
Počet lamel v krabici	4
Vnořená Délka	Maximálně 1 prkno z 6
m <sup>2</sup> v krabici	1,936 m <sup>2</sup>
Kg v krabici	14,40 kg

Struktura lamely			
Horní vrstva	PEFC zdroj	EN 13489	± 3 mm
Nosná deska	PEFC zdroj		Borovice
Spodní vrstva	PEFC zdroj	Dýha na dřevo	2 mm
Pero a drážka	Délka		Uniclic
	Šířka		Uniclic Multifit



Záruka			
Použití v obytných prostorech		záruční podmínky v každém balení	33 rok
Spoj Uniclic - Multifit			Doživotní
Použití v komerčních prostorech			Na vyžádání
Wood for Life Edge Protect +	Poskytuje záruku proti kumulaci špíny podél hran, která vzniká v čase při pravidelné údržbě		10 let
"Wood for Life" Surface & Edge Protect + (lacquered products only)	Poskytuje záruku na znečištění struktury povrchu a proti kumulaci špíny podél hran, která vzniká v čase při pravidelné údržbě		10 let

Povrchová vrstva			
Druhy dřeva			Dub
Původ			Evropa
Povrchová úprava	UV olej		2 vrstvy
	Lak UV	Vrchní nátěr proti poškrábání	5 - 7 vrstvy
Přirozená odchylka		Díky přirozenému původu produktu, může nastat vzhledová odchylka od ukázkových panelů	
Povrchové úpravy			Viz pokyny pro instalaci

třídění			
According to EN 13489:2002 Free Class			
	Nature	Marquant	Vibrant
	Face of the element		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Grain width ≤ 80 mm	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Stick marks	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
		Non-visible parts	
All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring			

Instalace		standardní podmínky	
Plovoucím způsobem		Na podložce Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Lepením		Polymerová pryskyřice Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	

Vlastnosti klasifikace			
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442		class 3
		Podlaha s "Wood for Life" Surface Protect + (pouze lak)	Třída 5
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden DOP: Na balení
Kolečková židle	ISO 4918	Testováno s podložkou	25.000
Odolnost proti uklouznutí	CEN/TS 15676: 2008	Zkouška suchého kyvadla	V závislosti na struktuře a povrchové úpravě USRV 37-57
Emise formaldehydu	EN 717-1		≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤ 5 ppm
Odolnost proti teple	EN12664:2001		0,14 m².K/W
Požární klasifikace	EN 13501-1		Dfl-s1

Ekologické certifikáty		
AFFSET	A	Francie
PEFC	PEFC/07-32-37	
EPD	Na vyžádání	
Higienicny	HK/B/0149/03/2017	Polsko

